

SAUNABOARD BENCHBOARD

Общая информация	Волнообразные скамьи и спинки незаменимы в современном дизайне сауны. Фрезерование панелей Benchboard позволит создать яркие акценты в интерьере. Панель не выделяет формальдегида (кроме содержащегося в самом дереве), биоцидов и изоцианатов при температуре, присущей климату сауны. SAUNABOARD от компании J Grabner соответствует строгому австрийскому стандарту ÖNORM 6219-1. Панели Saunaboard предназначены для дизайна интерьера сауны.
Размеры (мм)	2500 x 1250 x 31 mm (~ 60 кг) 2500 x 1250 x 41 mm (~ 80 кг)
Толщина (мм)	31 мм или 41 мм
Качество	A/Blind Лицевая сторона = высшее качество Обратная сторона = без требования к качеству
Способ набора шпона в лист	Строганный шпон укладывается в лист смешанным способом.
Склеивание слоев	Клей класса D4 последнего поколения в соответствии с DIN EN 314 Часть 2 Класс 3. Качество склеивания слоев на влаго- и термостойкость, на пригодность для использования в сауне испытывалось в лабораторных условиях продолжительное время.
Область применения	Скамьи и спинки в высококачественных саунах, инфракрасных и тепловых кабинках. Также подходит для био- или влажных саун с последующим проветриванием помещения и исправной системой вентиляции (краткосрочная влажность макс. 60 – 70%). Панели не предназначены для использования во влажных помещениях и хаммамах (100% влажность).
Несущая плита	Многослойная панель из европейской осины.
Лицевая сторона	Строганный шпон толщиной 1,5 мм. Панели Saunaboard JGrabner устанавливают новые стандарты в дизайне. Ввиду климата, характерного для сауны, на поверхности панелей могут образовываться мелкие трещины и шероховатости. Это считается естественным явлением.
Гарантия	Превосходное качество сопровождается превосходным сервисом. Мы предоставляем гарантию на качество склеивания слоев шпона 10 лет при частном или 4 года при общественном/коммерческом пользовании. (Ознакомьтесь с гарантийным заявлением).
Монтаж	Крепление панелей рекомендуется осуществлять путем сверления и склеивания полиуретановым клеем. Перед монтажом поверхность панелей с лицевым шпоном из мягких пород дерева и винтажной древесины (Altholz) рекомендуется очистить щеткой, чтобы она была гладкой и не оставляла заноз.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">» Открывает новые возможности в дизайне сауны;» Клей не выделяет вредных веществ согласно результатам испытания ÖNORM M6219-1;» Многослойная панель из лущеного шпона из европейской осины или ольхи характеризуется плотностью, стабильностью, высокой удерживаемостью винта для оптимальной фиксации;» Отсутствие экзотических пород дерева в несущей плите;» По запросу, сертификация FSC® или PEFC™;» Большой размер панелей (оптимизация расходов материала при раскрое);» Гарантия – дополнительный сервис;