

SONNBOARD

Общая информация	<p>Ламели из старой амбарной доски из ели и пихты плотно прилегают к друг другу и приклеены под прессом к несущей плите Saunaboard</p> <p>При распиловке доски имеют тенденцию немного усыхать. Это может вызвать выпадение сучков. Чтобы скрыть светлый слой несущей плиты на месте выпавшего сучка, при производстве панелей используется клей серого цвета.</p>
Размеры (мм)	2800 x 1250 мм (~ 28 кг) 2500 x 1250 мм (~ 25 кг)
Толщина (мм)	16 мм
Качество	A/Blind Лицевая сторона = ламели старой амбарной доски с присущими ей изъянами: червоточинами, трещинами, выпавшими сучками, отметенами от пил и топоров, сколы, выщерблены и пр. Обратная сторона = без требования к качеству.
Склеивание слоев	<p>Клей класса D4 последнего поколения в соответствии с DIN EN 314 Часть 2 Класс 3. Качество склеивания слоев на влаго- и термостойкость, на пригодность для использования в сауне испытывалось в лабораторных условиях продолжительное время.</p> <p>Лицевой слой из ламелей амбарного дерева содержит большее количество формальдегида, чем допускается нормами ÖNORM 6219-1 (согласно которым максимальный предел эмиссии формальдегида составляет 0,4 мг/ м² ч при температуре 90 ° C)</p>
Область применения	Высококачественные сауны, инфракрасные и тепловые кабины или СПА-зоны. Также подходит для био- или влажных саун с последующим проветриванием помещения и исправной системой вентиляции (краткосрочная влажность макс. 60 – 70%). Панели не предназначены для использования во влажных помещениях и хаммамах (100% влажность).
Несущая плита	Многослойная панель из европейской древесины.
Лицевая сторона	<p>Ламели толщиной 6 мм из старой амбарной доски из ели и пихты.</p> <p>Представлены в двух цветах: Коричневый, выгоревший на солнце; Серебристо – серый от воздействия дождя и ветра с коричневым.</p>
Гарантия	Превосходное качество сопровождается превосходным сервисом. Мы предоставляем гарантию на качество склеивания слоев шпона и фанеры 10 лет частного или 4 года общественного/коммерческого пользования. (Ознакомьтесь с гарантийным заявлением).
Монтаж	Крепление панелей рекомендуется осуществлять путем сверления и склеивания полиуретановым клеем. Перед монтажом поверхность панелей рекомендуется очистить щеткой, чтобы она панелей была гладкой и не оставляла заноз.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">» Открывает новые возможности в дизайне сауны;» Клей не выделяет вредных веществ согласно результатам испытания ÖNORM M6219-1;» Многослойная панель из лущеного шпона из европейской древесины характеризуется плотностью, стабильностью, высокой удерживаемостью винта для оптимальной фиксации;» Отсутствие экзотических пород дерева в несущей плите;» По запросу, сертификация FSC® или PEFC™;» Большой размер панелей (оптимизация расходов материала при раскрое);» Гарантия – дополнительный сервис;